

ŠAPLĀKŠŅA KVALITĀTES APRAKSTS UN APZĪMĒJUMI

Apzīmējums	Skaidrojums	
BB	Nelaminētais saplāksni. Slīpēts, zaru labojumi.	
C	Nelaminētais saplāksnis. Neslīpēts, melni zari, izkrituši zari līdz 40 mm.	
F	Laminētais saplāksnis. Gludā fenola filma.	
WG	Nelaminētais saplāksnis. Slīpēts, melni zari, izkrituši zari līdz 15 mm.	
Defekti un prasības laminētam saplāksnim	I šķira	II šķira
1. Atlīmējumi saplāksnī	Nepieļauj	Pieļauj 100 cm ² /m ²
2. Lamināta pielīmēšana	Laminātam jābūt tīram, gludam un stingri pielīmētam saplākšņa virsmai	Jābūt stingri pielīmētam saplākšņa virsmai vienā pusē
3. Matēti plankumi lamināta virsmā	Pieļauj kreisajā pusē līdz 500 cm ² uz virsmas vai piegriežot 125 cm ² /m ²	Pieļauj
4. Piededzis lamināts joslu un plankumu veidā	Pieļauj joslu veidā līdz 10 mm platumā 1 gab/ platuma m; plankumu veidā - ar diametru līdz 30 mm 1 gab/m ² vai nelimitē līdz 10 mm	Pieļauj neierobežotā daudzumā
5. Vairākās kārtās pielīmēts lamināts (lamināta pārsegumi) tumšu joslu veidā	Pieļauj bez ierobežojumiem stingri pielīmētu ar platumu līdz 20 mm.	Pieļauj
6. Lamināta pārvēsums pirms presēšanas	Pieļauj laminētā saplākšņa vienā pusē, ja ir rūpīgi noseigts.	Pieļauj
7. Lamināta iztrūkums uz virsmas vai atlīmējumi pēc presēšanas	Nepieļauj.	Pieļauj 1/3 no loksnes vienas puses.
8. Lamināta atlieku pielīmēšanās uz virsmām	Saplākšņiem, kas pārklāts ar dark brown filmu, pieļauj ar kopējo laukumu līdz 10cm ² /m ² . Saplākšņiem, kas pārklāti ar citas krāsas vai caurspīdīgu filmu, pieļauj kopējo laukumu līdz 10cm ² uz loksni, un tikai gadījumos, ja atliekas vienā tonī ar virsmu.	Pieļauj
9. Iespiedumi, ja nav bojāts lamināts	Pieļauj kopējo laukumu 2,5 cm ² /m ² ; ja iespieduma platums nepārsniedz 5 mm un garumu summa nepārsniedz 50 mm/m ² .	Pieļauj
10. Izciļņi	Pieļauj ar kopējo laukumu līdz 8 cm ² /m ² .	Pieļauj
11. Tepējuma vieta (valnītis uz augšu laminātā)	Pieļauj ar platumu līdz 10 mm, garumā līdz 300 mm vai 1 gab /platuma m.	Pieļauj
12. Ieskrāpējumi	Pieļauj nenozīmīgus, ja nav caurskrāpēts lamināts.	Pieļauj
13. Ieskrāpējumi Riga Poliform	Pieļauj: Vieglu skrāpējumu kopums (tikai klājuma vaska kārtā) pieļaujams līdz 100 cm ² /m ² ; 5 skrāpējumus ar dziļumu līdz 0,1 mm un ar garumu līdz 100 mm; Skrāpējumus ar dziļumu 0,1-0,2 mm un garumu līdz 100 mm (vienā pusē)	

 **PATA TIMBER**

Defekti un prasības	I šķira	II šķira
14. Izplūdušas joslas uz virsmas (krāsas toņa vai spīduma atšķirības)	Pieļauj	Pieļauj
15. Lobītā finiera iztrūkums	Pieļauj vienā finiera kārtā ar platumu 3 mm un līdz 100 mm garumu. Saplākšņa malām jābūt stingrām, ja standartizmērs.	Pieļauj vienā kārtā ar platumu 5 mm visā loksnes garumā.
16. Laminētās virsmas noklāšana ar baltu krāsu	Pieļauj līdz 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī.	Pieļauj
17. Maznozīmīgas raupjas vietas	Pieļauj līdz 125 cm ² uz virsmas.	Pieļauj
18. Sieta novirzes	Nepieļauj	Pieļauj
19. Mehāniski bojājumi	Nepieļauj	Pieļauj
20. Iezāģējumi	Nepieļauj	Pieļauj vienu, garumā līdz 10 cm
21. Iepresēti putekļi, kas redzami mazu punktiņu veidā uz virsmas.	Pieļauj	Pieļauj
Kopējais pieļaujamais defektu skaits	Vienā pusē jābūt ne vairāk kā 2 defektu veidu, otrā- ne vairāk kā 5 defektu veidu.	Neierobežots