

ZĀĢMATERIĀLU KVALITĀTES APRAKSTS

Kvalitāte: Suga:	1. šķira WET	1. šķira IZ	2. šķira WET	2. šķira IZ
	<i>Priede / Egle</i>	<i>Priede / Egle</i>	<i>Priede / Egle</i>	<i>Priede / Egle</i>
Kukaiņu bojājumi	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē
Mīkstā trupe	10%	10%	Nelimitē	Nelimitē
Cietā trupe	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē
Zilējums/Pelējums (% no dēļa tilpuma)	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē
Bomkante (līdz 3mm neskaita) no dēļa biezuma	40%	40%	Nelimitē	Nelimitē
Bomkante (līdz 3mm neskaita) no dēļa platuma	20%	20%	Nelimitē	Nelimitē
Bomkante (līdz 3mm neskaita) garums uz 1 kantes	100%	100%	100%	100%
Bomkante (līdz 3mm neskaita) garums uz 2 kantēm				
Mehāniskie bojājumi	Kā bomkante	Kā bomkante	Nelimitē	Nelimitē
Mizas kabatas (uz 1m)	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē	Nelimitē
Plaisas (summa no garuma) necaurejošas	Max 50% no dēļa garuma	Max 50% no dēļa garuma	Nelimitē	Nelimitē
Plaisas (summa no garuma) caurejošas gala	100% no platuma	100% no platuma	50% no platuma	50% no platuma
Izmēra pielaides garumam	- 20mm / +40mm	- 20mm / +40mm	- 30mm / +40mm	- 30mm / +40mm
Izmēra pielaides biezumam	-3mm / +3mm	-3mm / +3mm	-3mm / +3mm	-3mm / +3mm
Izmēra pielaides platumam	-3mm / +3mm	-3mm / +3mm	-3mm / +3mm	-3mm / +3mm