



THERMORY
Excellence in Wood

 **PATA TIMBER**









TERMO OŠA DĒĻU KVALITĀTES APRAKSTS



Thermory oša dēļi, Itālija

Visi dēļi tiek šķiroti pēc to kvalitatīvākās virsmas. Termo oša koka izstrādājumu gala novērtējums (kvalitāte SELECT (A)) notiek saskaņā ar šādiem kritērijiem:

NOVĒRTĒJUMS PĒC KVALITĀTĪVĀKĀS VIRSMAS	KVALITĀTĪVĀKĀ VIRSMA	PRETĒJĀ VIRSMA*
NENOĒVELĒJUMI 	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem
ĒVELES PADEVES RUIĻĻU NOSPIEDUMI 	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem
LOKMALA 	nav pieļaujams	ne vairāk kā 1/3 no dēļa platuma un 20% no biezuma
MEHĀNISKI DEFEKTI 	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem
VIRSMAS PLAISAS 	līdz 1 mm platas un 50 mm garas	bez ierobežojumiem
GARENISKĀS PLAISAS 	nav pieļaujams	nav pieļaujams
GREDZENPLAISA 	nav pieļaujams	nav pieļaujams
CAURPLAISAS GALOS 	līdz 30 mm	bez ierobežojumiem
IZKRITUŠA ZARA VIETA UN MELNIE ZARI 	līdz 5 mm	bez ierobežojumiem
NOKALTUŠI ZARI 	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem
SALŪZUŠI ZARI 	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem
SAPLAISĀJUŠI ZARI 	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem
PUNKTA ZARI 	līdz Ø 15 mm	bez ierobežojumiem
ŠĶAUTNES ZARI 	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem
ŠĀURSKALDNES ZARI 	līdz 1/2 no dēļa biezuma	bez ierobežojumiem
ZARU GRUPA	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem
DAĻĒJI SAAUGUŠI ZARI 	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem

NOVĒRTĒJUMS PĒC KVALITATĪVĀKĀS VIRSMAS	KVALITATĪVĀKĀ VIRSMA	PRETĒJĀ VIRSMA*
MIZAS RĒTAS 	līdz 200 mm ²	bez ierobežojumiem
KODOLKOKSNE	bez ierobežojumiem	bez ierobežojumiem
SERDE 	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem
MIZA	nav pieļaujams	nav pieļaujams
TRUPE UN PELĒJUMS	nav pieļaujams	nav pieļaujams
KUKAIŅU RADĪTI CAURUMI 	nav pieļaujams	bez ierobežojumiem
ĶIRMJA (KĀPURU) GRAUZUMA PĒDAS 	bez ierobežojumiem	bez ierobežojumiem
GARENIZLIEKUMS 	pieļaujams līdz 2 mm uz lineāro metru	
ŠAURSKALDNES GARENIZLIEKUMS 	pieļaujams līdz 7,5 mm uz lineāro metru	
SAVĒRPUMS 	pieļaujams līdz 5% uz lineāro metru, uzstādīšanas laikā jābūt iztaisnojamam	
ŠĶĒRSIZLIEKUMS 	līdz 1% no dēļa platuma	
PIELAIDES:	biezumā: +/- 0,5 mm platumā: +/- 0,7 mm	

līdz 5% no apjoma var būt ar zemāku kvalitāti

*Defekti, kas ir pieļaujami uz pretējās virsmas, bet kuru lielums nav noteikts, nedrīkst būt tādā apjomā, ka sāk apdraudēt izstrādājuma izmantojamību vai vizuālo viengabalainību.