













## GRADĒTO MATERIĀLU KVALITĀTES APRAKSTS

		GS C16	SS C24
Mitrums		Max 20%	Max 20%
Gadskārtu platums		Vidējais platums max 10 mm	Vidējais platums max 6 mm
Plaisas	Necaurejošas ar dziļumu līdz 1/2 no zāgmateriāla biezuma pieļautas neierobežoti	Max 1,5 m vai 1/2 no dēļa garuma (mazākais no abiem) 	Max 1 m vai 1/4 no dēļa garuma (mazākais no abiem) 
	Caurejošas	Max 1 m vai 1/4 no dēļa garuma (mazākais no abiem) Max garums 2x dēļa platums 	Pieļauj tikai galos Max garums 1x dēļa platums 
Lokmala		Max 1/3 no dēļa skaldnes izmēra	Max 1/3 no dēļa skaldnes izmēra
Greizšķiedrainība		Max 1:6 Ne vairāk par 20 mm	Max 1:10 Ne vairāk par 10 mm
Gareniskums platajā skaldnē		Ne vairāk par 20 mm 2 m garā posmā 	Ne vairāk par 10 mm 2 m garā posmā 
Šķērsizliekums		Pieļauj neierobežoti 	Pieļauj neierobežoti 
Gareniskums šaurajā skaldnē		Ne vairāk par 12 mm 2 m garā posmā 	Ne vairāk par 8 mm 2 m garā posmā 
Savērpums		Ne vairāk par 2 mm uz katrām platuma 25 mm 2 m garā posmā 	Ne vairāk par 1 mm uz katrām platuma 25 mm 2 m garā posmā 
Zari	Malas nosacījums	Kopējā zaru un šķērsriezuma laukuma attiecība nedrīkst pārsniegt 1/3	Kopējā zaru un šķērsriezuma laukuma attiecība nedrīkst pārsniegt 1/5
	Nav malas nosacījuma	Kopējā zaru un šķērsriezuma laukuma attiecība nedrīkst pārsniegt 1/2	Kopējā zaru un šķērsriezuma laukuma attiecība nedrīkst pārsniegt 1/3
Zilējums		Pieļaujamas, jo neietekmē stiprību	Pieļaujamas, jo neietekmē stiprību