



 **PATA TIMBER**

 **THERMORY**
Excellence in Wood


TERMO PRIEDES DĒĻU KVALITĀTES APRAKSTS














Thermory priedes dēļi, Jaunzēlande






Lai būtu piemēroti katrai gaumei un stilam, Thermory ir pieejamas trīs kvalitātes pakāpes: Natur (AB), Rustic (ABC) un Country (C).
Visi dēļi tiek vērtēti pēc to kvalitatīvākās puses.

Termo priedes koka izstrādājumu gala novērtējums atbilst šādiem kritērijiem:

VĒRTĒJUMS PĒC KVALITĀTĪVĀKĀS PUSES		KVALITĀTE: NATUR (AB)		KVALITĀTE: RUSTIC (ABC)	KVALITĀTE: COUNTRY (C)	
		KVALITĀTĪVĀKĀ VIRSMA	PRETĒJĀ VIRSMA *		KVALITĀTĪVĀKĀ VIRSMA	PRETĒJĀ VIRSMA *
NENOĒVELĒJUMI		nav pieļaujams	maks. 50% no dēļa platuma	85% NATUR (AB) UN 15% COUNTRY (C)	pieļaujams līdz 300 mm no abiem galiem	bez ierobežojumiem
ĒVELES PADEVES RUĻĻU NOSPIEDUMI		nav pieļaujams	bez ierobežojumiem		pieļaujami līdz 300 mm no abiem galiem	bez ierobežojumiem
LOKMALA		nav pieļaujams	ne vairāk kā 1/3 no dēļa platuma un 20% no biezuma		pieļaujami līdz 300 mm no abiem galiem	bez ierobežojumiem
MEHĀNISKI DEFEKTI		nav pieļaujams	bez ierobežojumiem		pieļaujami līdz 300 mm no abiem galiem	bez ierobežojumiem
VIRSMAS PLAISAS		līdz 100 mm garas	bez ierobežojumiem		pieļaujamas līdz 2 mm platas un 1 m garas	bez ierobežojumiem
GARENISKĀS PLAISAS		nav pieļaujams			pieļaujamas līdz 300 mm no abiem galiem	bez ierobežojumiem
CAURPLAISAS GALOS		maks. garums = dēļa platumam	bez ierobežojumiem		pieļaujamas līdz 300 mm no abiem galiem	bez ierobežojumiem
GREDZENPLAISA		nav pieļaujams			pieļaujama līdz 300 mm no abiem galiem	bez ierobežojumiem
VESELI ZARI		vizuāls novērtējums, netiek mērīts, jānodrošina dēļa viengabalainība	bez ierobežojumiem		pieļaujami	bez ierobežojumiem
IZKRITUŠA ZARA VIETA		nav pieļaujams	bez ierobežojumiem		pieļaujams līdz 20 mm diametrā visā garumā*	bez ierobežojumiem
AR MIZU APAUĢUŠI ZARI		veseli, līdz 30 mm diametrā, miza nepārsniedz pusi no diametra	bez ierobežojumiem	pieļaujami, ja vizuāli nebij skatu	bez ierobežojumiem	
NOKALTUŠI ZARI		līdz 15 mm diametrā	bez ierobežojumiem	pieļaujami	bez ierobežojumiem	

* Zari visa dēļa biezumā nav pieļaujami zonās bez defektiem.

VĒRTĒJUMS PĒC KVALITĀTĪVĀKĀS PUSES		KVALITĀTE: NATUR (AB)		KVALITĀTE: RUSTIC (ABC)	KVALITĀTE: COUNTRY (C)	
		KVALITĀTĪVĀKĀ VIRSMA	PRETĒJĀ VIRSMA *		KVALITĀTĪVĀKĀ VIRSMA	PRETĒJĀ VIRSMA *
MELNIE ZARI		<i>līdz 20% diametrā no dēļa platuma</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>	85% NATUR (AB) UN 15% COUNTRY (C)	<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
TRUPĒJUŠI ZARI		<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami, ja vizuāli nebojā skatu</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
SALŪZUŠI ZARI		<i>pieļaujami, ja vizuāli nebojā skatu, tiek novērtēti no vismaz 1,5 m attāluma</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami, ja vizuāli nebojā skatu, tiek novērtēti no vismaz 1,5 m attāluma</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
SAPLAISĀJUŠI ZARI		<i>līdz 1 mm plata un 50 mm gara</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
PUNKTA ZARI		<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
IEGARENI ZARI		<i>Diametrā līdz 1/2 no dēļa platuma</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
ŠAURSKALDNES UN ŠĶAUTNES ZARI		<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
ZARU GRUPA		<i>vizuāls novērtējums, netiek mērīts, jānodrošina dēļa viengabalainība</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
DAĻĒJI SAAUGUŠI ZARI		<i>miza līdz 1/2 no diametra</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami, ja vizuāli nebojā skatu</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
SVEĶU KABATA		<i>pieļaujama līdz 300 mm²</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
MIZAS RĒTAS		<i>pieļaujama līdz 300 mm²</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujamas saprātīgā daudzumā</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
KODOLKOKSNE		<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
KRĀSAS IZMAIŅAS		<i>nelielas krāsas izmaiņas ir pieļaujamas</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>

VĒRTĒJUMS PĒC KVALITATĪVĀKĀS PUSES	KVALITĀTE: NATUR (AB)		KVALITĀTE: RUSTIC (ABC)	KVALITĀTE: COUNTRY (C)	
	KVALITATĪVĀKĀ VIRSMA	PRETĒJĀ VIRSMA *		KVALITATĪVĀKĀ VIRSMA	PRETĒJĀ VIRSMA *
SERDE 	<i>līdz 20% no dēļa garuma</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>	85% NATUR (AB) UN 15% COUNTRY (C)	<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
ŠĶIEDRU SLĪPUMS	<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
MIZA	<i>nav pieļaujams</i>			<i>pieļaujami</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
TRUPE	<i>nav pieļaujams</i>			<i>nav pieļaujams</i>	
PELĒJUMS	<i>nav pieļaujams</i>			<i>nav pieļaujams</i>	
ZILĒJUMS	<i>nav pieļaujams</i>			<i>nav pieļaujams</i>	
KUKAIŅU RADĪTI CAURUMI	<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>		<i>nav pieļaujams</i>	<i>bez ierobežojumiem</i>
GARENIZLIEKUMS 	<i>pieļaujams līdz 2 mm uz lineāro metru</i>			<i>pieļaujams līdz 2 mm uz lineāro metru</i>	
ŠAURSKALDNES GARENIZLIEKUMS 	<i>pieļaujams līdz 7,5 mm uz lineāro metru</i>			<i>pieļaujams līdz 7,5 mm uz lineāro metru</i>	
SAVĒRPUMS 	<i>pieļaujams līdz 5% uz lineāro metru, uzstādīšanas laikā jābūt iztaisnojāmajam</i>			<i>pieļaujams līdz 5% uz lineāro metru, uzstādīšanas laikā jābūt iztaisnojāmajam</i>	
ŠĶĒRSIZLIEKUMS 	<i>līdz 1% no dēļa platuma</i>			<i>līdz 1% no dēļa platuma</i>	
PIELAIDES:	<i>biezumā: +/- 0,5 mm; platumā +/- 0,5/-1,0 mm</i>			<i>biezumā: +/- 0,5 mm; platumā +/- 0,5/-1,0 mm</i>	

līdz 5% no apjoma var būt ar zemāku kvalitāti

*Defekti, kas ir pieļaujami uz pretējās virsmas, bet kuru lielums nav noteikts, nedrīkst būt tādā apjomā, ka sāk apdraudēt izstrādājuma izmantojamību vai vizuālo viengabalainību.